

VICTA - GROUT

Vữa tự chảy không co

Mô tả sản phẩm	Vữa VICTA-GROUT là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, không co ngót và cường độ cao.																												
Phạm vi áp dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Neo thiết bị, máy vào móng; - Neo chân cột đúc sẵn; - Neo các gối cầu; - Các công việc gia cố và sửa chữa bê tông. 																												
Đặc tính kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> - Ngoại quan: Bột màu ghi xám - Khối lượng thể tích xấp: $1,4 \pm 0,5$ kg/lít - Tỷ lệ nước: 13 % vữa khô - Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa: $2,15 \div 2,20$ kg/lít - Độ chảy (theo ống Suttat): $22 \div 28$ cm - Độ nở của hỗn hợp vữa: $\geq 0,1\%$ - Cường độ chịu nén ở các tuổi: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Cường độ nén</th> <th>VG40</th> <th>VG50</th> <th>VG60</th> <th>VG70</th> <th>VG80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 ngày, MPa</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 30</td> <td>≥ 40</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 60</td> </tr> <tr> <td>7 ngày, MPa</td> <td>≥ 30</td> <td>≥ 40</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 60</td> <td>≥ 70</td> </tr> <tr> <td>28 ngày, MPa</td> <td>≥ 40</td> <td>≥ 50</td> <td>≥ 60</td> <td>≥ 70</td> <td>≥ 80</td> </tr> </tbody> </table> 					Cường độ nén	VG40	VG50	VG60	VG70	VG80	3 ngày, MPa	≥ 20	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60	7 ngày, MPa	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70	28 ngày, MPa	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70	≥ 80
Cường độ nén	VG40	VG50	VG60	VG70	VG80																								
3 ngày, MPa	≥ 20	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60																								
7 ngày, MPa	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70																								
28 ngày, MPa	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70	≥ 80																								
Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bề mặt thật sạch trước khi rót vữa; - Đảm bảo ván khuôn kín khí; - Làm ẩm bề mặt trước khi rót vữa; - Vữa VICTA-GROUT có thể được trộn bằng máy hoặc trộn thủ công theo tỉ lệ: 1 kg vữa khô trộn với 13 % nước. Thành phần bột được thêm dần vào lượng nước đã lường trước để có được độ dẻo theo yêu cầu. Quá trình trộn được duy trì cho tới khi vữa đạt được độ đồng nhất. Thời gian trộn khoảng từ 2 ÷ 4 phút; - Dưỡng ẩm ít nhất 3 ngày sau khi thi công vữa. 																												
Đóng gói, bảo quản	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng gói: 25 kg/bao; - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát; - Thời hạn sử dụng: 12 tháng. 																												

Hình ảnh minh họa thi công vữa tự chảy không co VICTA-GROUT

