



VICTA®GROUT EHS
Vữa tự chảy không co, cường độ sớm



TÍNH NĂNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

Victa®Grout EHS là loại vữa trộn sẵn gốc xi măng có đặc tính phát triển cường độ rất nhanh, sau 6 giờ cường độ đạt tới 30 MPa

Victa®Grout EHS có đặc tính tự san phẳng, không co ngót và cường độ cao, có khả năng chống thấm và chống ăn mòn cao.

Victa®Grout EHS dùng cho các công trình giao thông, thủy lợi, biển đảo... thích hợp cho công tác sửa chữa bản mặt cầu, đường cao tốc, đường băng, các mối nối, khe co giãn, hố ga đường đô thị ...



PHẠM VI ỨNG DỤNG

- ✓ Sửa chữa bản mặt cầu, đường cao tốc, đường băng;
- ✓ Neo gối cầu, khe co giãn cầu, dầm cầu, chân cột thép, định vị bu lông;
- ✓ Công tác gia cố và sửa chữa bê tông... yêu cầu chịu tải trọng sớm;
- ✓ Hố ga đường đô thị, các lỗ chờ xuyên sàn, xuyên vách bê tông, các khe hở, hốc rỗ;
- ✓ Thi công, sửa chữa các công trình biển đảo, cầu cảng và vị trí cần chống thấm và chống ăn mòn.



Địa Chỉ 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội



Điện thoại: 024 3755 7697



Website: <http://tdbm.vn>



Email: ibst.tdbm@gmail.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ✓ Ngoại quan : Bột màu ghi xám
- ✓ Khối lượng thể tích xấp : $1,6 \pm 0,5$ kg/lít
- ✓ Nước trộn : $11 \div 13\%$ vữa khô ($0,11 \div 0,13$ lít/ kg vữa)

Số TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng		Phương pháp thử
			EHS60	EHS80	
1	Khối lượng thể tích của vữa tươi	kg/lít	$2,25 \div 2,27$		TCVN 3121-6
2	Độ chảy	mm	≥ 220		TCVN 9204
3	Độ chảy sau 20 phút	mm	≥ 180		TCVN 9204
4	Độ tách nước	%	0		TCVN 9204
5	Độ nở của hỗn hợp vữa	%	$0,1 \div 4$		ASTM C 940
6	Cường độ nén - 6h - 1 ngày - 28 ngày	MPa	≥ 30 ≥ 40 ≥ 60	≥ 40 ≥ 60 ≥ 80	TCVN 9204

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✓ Vệ sinh bề mặt sạch bằng nước trước khi rót vữa và đảm bảo ván khuôn luôn kín khí;
- ✓ Trộn vữa Victa®Grout EHS bằng máy hoặc thủ công theo tỉ lệ 1 kg vữa khô với 0,13 lít nước đá lạnh. Đổ vữa khô vào thùng trộn có nước đông sẵn và trộn khoảng khoảng ($2 \div 4$) phút cho đến khi hỗn hợp vữa đạt độ chảy (từ $22 \div 28$ cm).
- ✓ Thời gian thi công hỗn hợp vữa cho phép khoảng 20 - 30 phút ở nhiệt độ 25 ± 2 oC kể từ khi trộn. Sau khi thi công xong khoảng 6 giờ, tiến hành bảo dưỡng ẩm bề mặt bằng cách tưới nước hoặc phủ bao tải ẩm trong 3 ngày

ĐÓNG GÓI

- ✓ Đóng gói: 25 kg/bao
- ✓ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
- ✓ Sử dụng sản phẩm 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ghi chú: Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của nhà sản xuất. Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp cho từng trường hợp cụ thể để quyết định và điều chỉnh cho phù hợp mục đích thi công.