

VICTA-GROUT

Vữa tự chảy không co



TÍNH NĂNG MÔ TẢ SẢN PHẨM

- VICTA-GROUT là vữa trộn sẵn tự đầm, không co ngót và có cường độ cao.
- VICTA-GROUT dùng cho các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông... thích hợp cho các mối nối, neo móng máy, đúc các cấu kiện có mật độ cốt thép dày hoặc dùng để sửa chữa bê tông.



PHẠM VI ỨNG DỤNG

- ✓ Neo thiết bị, máy vào móng;
- ✓ Neo chân cột đúc sẵn;
- ✓ Neo các gối cầu;
- ✓ Các công việc gia cố và sửa chữa kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- ✓ Ngoại quan: Bột màu ghi xám
- ✓ Khối lượng thể tích xộp: $1,6 \pm 0,5$ kg/lít
- ✓ Nước trộn: 13 % vữa khô (0,13 lít/kg vữa)
- ✓ Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa: $2,25 \div 2,27$ kg/lít
- ✓ Độ chảy (theo ống Suttat): $22 \div 28$ cm
- ✓ Độ nở của hỗn hợp vữa: $\geq 0,1\%$

Cường độ chịu nén ở các tuổi:

Cường độ nén	VG40	VG50	VG60	VG70	VG80
3 ngày, MPa	≥ 20	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60
7 ngày, MPa	≥ 30	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70
28 ngày, MPa	≥ 40	≥ 50	≥ 60	≥ 70	≥ 80

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- ✓ Vệ sinh bề mặt thật sạch trước khi rót vữa;
- ✓ Đảm bảo ván khuôn kín khít;
- ✓ Làm ẩm bề mặt trước khi rót vữa;
- ✓ Trộn vữa VICTA-GROUT bằng máy hoặc thủ công theo tỉ lệ 1 kg vữa khô với 0,13 lít nước. Đổ vữa khô vào thùng trộn có nước đong sẵn và trộn khoảng từ 2 ÷ 4 phút cho đến khi hỗn hợp vữa đạt độ chảy (từ 22 ÷ 28 cm);
- ✓ Dưỡng ẩm ít nhất 3 ngày sau khi thi công vữa.

ĐÓNG GÓI

- ✓ Đóng gói: 25 kg/bao
- ✓ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- ✓ Thời hạn sử dụng: 12 tháng